

BonArti®

Artikulationsgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
10720	20kg Ktn	extraweiß
10706	6kg Eimer	extraweiß
70520	20kg Ktn	königsblau
70506	6kg Eimer	königsblau
70620	20kg Ktn	karminrot
70606	6kg Eimer	karminrot
10820	20kg Ktn	maisgelb
10806	6kg Eimer	maisgelb

Standardfarben

	extraweiß
	königsblau
	karminrot
	maisgelb

Anwendungsgebiete:

– Artikulationen

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 3 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 4,5 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,03%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 50 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 20 N/mm ²

Eigenschaften:

- sehr geringe Expansion
- hoher Weißgrad
- cremige Konsistenz
- dimensionsstabil
- höchst präzise