

BonArti® M

Mineralischer Artikulationsgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
10526	25kg Ktn	naturweiß
10525	25kg Sack	naturweiß

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

– Artikulationen

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 3 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,06%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	–
Druckfestigkeit (nach 24h)	–

Eigenschaften:

- sehr geringe Expansion
- cremige Konsistenz
- dimensionsstabil
- höchst präzise