

BonArti® plus

Artikulationsgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
10620	20kg Ktn	weiß

Standardfarben



weiß

Anwendungsgebiete:

– Artikulationen

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 40ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 3 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 4,5 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,03%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 50 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 20 N/mm ²

Eigenschaften:

- hoher Weißgrad
- sehr geringe Expansion
- cremige Konsistenz
- dimensionsstabil
- höchst präzise