

BonGranit®


Hochwertiger Modellhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
11626	20kg Ktn	gelb
11625	25kg Sack	gelb

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

- Prothetik
- Gegenbissmodelle
- Situationsmodelle
- Modellgusstechnik

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,14%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 120 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 45 N/mm ²

Eigenschaften:

- geringe Expansion
- hohe Härte nahe Klasse 4-Bereich
- höchste Präzision
- einfachste Verarbeitung