

BonDur® S

Modellhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
15020	20kg Ktn	blau
15025	25kg Sack	blau
15120	20kg Ktn	gelb
15125	25kg Sack	gelb
71320	20kg Ktn	grün
15320	20kg Ktn	weiß
15325	25kg Sack	weiß

Standardfarben

	blau
	gelb
	grün
	weiß

Anwendungsgebiete:

- Gegenbissmodelle
- Kontrollmodelle
- KFO-Modelle

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 10 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,18%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 90 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 30 N/mm ²

Eigenschaften:

- einfaches Entformen
- geringe Blasenbildung
- glatte Modelloberfläche
- gute Radierfähigkeit