

BonDur® KFO

Kieferorthopädischer Modellhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
15426	25kg Ktn	weiß
15425	25kg Sack	weiß

Standardfarben



weiß

Anwendungsgebiete:

- KFO-Modelle
- Dokumentationsmodelle

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 10 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,18%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 95 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 30 N/mm ²

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- ebene Oberfläche
- Modelle lange lagerfähig