

BonDur® Speed


Schnellabbindender Modellhartgips



Bestellformen:

| Art.-nr. | Einheit | Farbe |
|----------|-----------|-------|
| 71126 | 25kg Ktn | blau |
| 71125 | 25kg Sack | blau |
| 71226 | 25kg Ktn | gelb |
| 71225 | 25kg Sack | gelb |

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

- Prothetik
- Gegenbißmodelle
- Situationsmodelle
- Reparaturmodelle

Technische Werte:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Mischungsverhältnis Pulver : Wasser | 100g : 30ml |
| Gießzeit (ab Einstreuen) | ca. 2 min. |
| Erstarrungszeit (ab Einstreuen) | ca. 5–6 min. |
| Expansion (nach 2h) | max. 0,15% |
| Härte (Brinellhärte, nach 24h) | > 110 N/mm ² |
| Druckfestigkeit (nach 24h) | > 45 N/mm ² |

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- schnelles Entformen
- kurze Abbindephase
- glatte Modelloberfläche