

BonBase® FL Sockelgips dünnfließend

Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
74020	20kg Ktn	weiß
74006	6kg Eimer	weiß
74220	20kg Ktn	blau
74206	6kg Eimer	blau
74320	20kg Ktn	gelb
74306	6kg Eimer	gelb
74520	20kg Ktn	schwarz
74506	6kg Eimer	schwarz
74620	20kg Ktn	nachtblau
74606	6kg Eimer	nachtblau
74720	20kg Ktn	königsblau
74706	6kg Eimer	königsblau
74420	20kg Ktn	mint
74406	6kg Eimer	mint
73920	20kg Ktn	hellgrau
73906	6kg Eimer	hellgrau
73720	20kg Ktn	terraorange
73706	6kg Eimer	terraorange
73820	20kg Ktn	karminrot
73806	6kg Eimer	karminrot

Standardfarben

	weiß
	blau
	gelb
	schwarz
	nachtblau
	königsblau
	mint
	hellgrau
	terraorange
	karminrot

Anwendungsgebiete:

- Sockeln mit Sockelformer

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 24ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 9 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,03%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 150 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 45 N/mm ²

Eigenschaften:

- sehr dünnfließend
- gutes Unterfließen des Zahnkranzes
- glatte und kantenstabile Oberfläche
- niedrige Expansion
- dimensionsstabil