


BonBase® starlight

Spezial Sockelgips, dünnfließend



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
73118	18kg Ktn	schwarz
73104	4,5kg Dose	schwarz
73218	18kg Ktn	nachtblau
73204	4,5kg Dose	nachtblau
73318	18kg Ktn	königsblau
73304	4,5kg Dose	königsblau

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 24ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 9 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,03%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 150 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 45 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Sockeln mit Sockelformer
- Präsentationsmodelle

Eigenschaften:

- sehr dünnfließend
- gutes Unterfließen des Zahnkranzes
- glatte und kantenstabile Oberfläche
- niedrige Expansion
- dimensionsstabil
- Starlighteffekt durch Schleifen und Polieren der Oberfläche