

BonStone® K

Kunststoffvergüteter Superhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
72520	20kg Ktn	apricot
72506	6kg Eimer	apricot
72620	20kg Ktn	elfenbein
72606	6kg Eimer	elfenbein
72920	20kg Ktn	perlgrau
72906	6kg Eimer	perlgrau

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 6 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,10%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 300 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 60 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Säge- und Meistermodelle
- Kronen- und Brückentechnik
- Implantattechnik
- Inlay- und Onlaytechnik

Eigenschaften:

- sehr hohe Kantenstabilität
- mechanisch sehr beanspruchbar
- hohe Bruchfestigkeit
- sehr leichtes Fließverhalten
- dimensionsstabil
- brillante Oberflächenglätte