


BonStone® Solid


Thixotroper Superhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
74820	20kg Ktn	goldbraun
74806	6kg Eimer	goldbraun
74920	20kg Ktn	goldgelb
74906	6kg Eimer	goldgelb

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,10%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 250 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 60 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Zahnkränze
- Einzelstümpfe
- Kontroll- und Sägemodelle

Eigenschaften:

- hohe Kantenstabilität
- sehr kratzfest
- aufbaufähig während der gesamten Verarbeitungsphase
- sehr feinfließend unterm Rütteln
- dimensionsstabil