

# BonStone® Super

„Klassischer“ Superhartgips



## Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
12720	20kg Ktn	creme
12706	6kg Eimer	creme
12820	20kg Ktn	braun
12806	6kg Eimer	braun

## Standardfarben



creme  
braun

## Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,08%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 280 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 60 N/mm <sup>2</sup>

## Anwendungsgebiete:

- Zahnkränze
- Einzelstümpfe
- Kontroll- und Sägemodelle
- Inlay- und Onlaytechnik

## Eigenschaften:

- hohe Härte
- hohe Kantenstabilität
- splitterfreie Bearbeitung
- kein Abrieb
- sehr feinfließend unterm Rütteln
- dimensionsstabil