

BonStone®

Flexibler Superhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
12020	20kg Ktn	weiß
12006	6kg Eimer	weiß
12120	20kg Ktn	rosa
12106	6kg Eimer	rosa

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 23ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 10 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,10%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 200 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 50 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- hochwertige KFO-Modelle
- Kontrollmodelle für Protetik
- Kronen- und Brückentechnik
- Modellgußtechnik

Eigenschaften:

- universell einsetzbar
- blasenfreie Konsistenz
- gutes Fließverhalten
- gutes Standvermögen
- sehr feines Einfließen in d. Abdruck