

BonAlpha®

Allround-Superhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
16420	20kg Ktn	goldbraun
16406	6kg Eimer	goldbraun
16220	20kg Ktn	orange
16206	6kg Eimer	orange
16320	20kg Ktn	lichtgrau
16306	6kg Eimer	lichtgrau
16120	20kg Ktn	pastellgelb
16106	6kg Eimer	pastellgelb
16520	20kg Ktn	maisgelb
16506	6kg Eimer	maisgelb

Standardfarben

	goldbraun
	orange
	lichtgrau
	pastellgelb
	maisgelb

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100 g : 20 ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min
Expansion (nach 2h)	max 0,08 %
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 290 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 60 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Stumpfmodelle und Einzelstümpfe
- Sägemodelle für Implantatarbeiten
- Kronen- und Brückentechnik
- Inlay- und Onlaytechnik
- Modellgußtechnik

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.35 min.)
- sehr gute Standfestigkeit
- hohe Oberflächenglätte
- unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- höchst kantenstabil
- sehr gutes Fließverhalten