


# BonBase®

Sockelgips normalfließend



## Standardfarben

	weiß
	rosa
	blau
	gelb

## Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 25ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 9 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,03%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 120 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 38 N/mm <sup>2</sup>

## Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
72020	20kg Ktn	weiß
72006	6kg Eimer	weiß
72120	20kg Ktn	rosa
72106	6kg Eimer	rosa
72220	20kg Ktn	blau
72206	6kg Eimer	blau
72320	20kg Ktn	gelb
72306	6kg Eimer	gelb

## Anwendungsgebiete:

- Sockeln von Modellen
- Hochwertige Gegenbissmodelle
- KFO-Modelle
- Prothetik

## Eigenschaften:

- hohe Standfestigkeit
- Expansion an Klasse 4-Gipse angepasst
- dimensionsstabil
- angenehmes Fließverhalten