

BonCam

Scanfähiger Superhartgips, Typ 4



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
78120	20kg Ktn	rotbraun
78106	6kg Eimer	rotbraun

Standardfarben



rotbraun

Anwendungsgebiete:

- für CAD-Abtastsysteme
- für optoelektrische Abtastung

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 14 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,08%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 250 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 55 N/mm ²

Eigenschaften:

- Entformbarkeit (ca.40 min.)
- sehr gutes Fließverhalten
- standfest und thixotrop
- höchst kantenstabil
- gute Lesbarkeit bei allen bekannten CAD-Systemen