

Spezial-Labor-Modellgips

Model-Halbhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
10226	25kg Ktn	gelb
10225	25kg Sack	gelb
10426	25kg Ktn	weiß
10425	25kg Sack	weiß

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 35ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,20%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 60 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	

Anwendungsgebiete:

- Vorwälle
- Dokumodelle
- Küvetteneinbettung

Eigenschaften:

- sehr gute Fließigenschaften
- ausgezeichnete Benetzbarkeit
- problemlose Verarbeitung