

Wipo-Granit


Spezialhartgips, Typ 3



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
11420	20kg Ktn	grün

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

– für Spritzguss-Verfahren

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 30ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 4 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,17%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 100 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 30 N/mm ²

Eigenschaften:

- einfache Handhabung
- ebene Oberfläche
- sehr feinkörnig
- druckfest