

AGC Spezialgips


Dimensionstabiler Hartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
70720	20kg Ktn	weiß
70702	2kg Eimer	weiß
70802	2kg Eimer	blau

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 25ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 3 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 8 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,06%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 120 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 45 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Auro-Galva-Crown-Verfahren
- Gegenbißmodelle
- Situationsmodelle

Eigenschaften:

- geringe Expansion
- äußerst feinkörnig daher eine cremige Konsistenz
- ebene Oberfläche
- schnell abbindend