

BonTop® –nova–


kunststoffveredelter Allroundstone



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
75120	20kg Ktn	goldbraun
75106	6kg Eimer	goldbraun
75220	20kg Ktn	vanille
75206	6kg Eimer	vanille
75320	20kg Ktn	lichtgrau
75306	6kg Eimer	lichtgrau
75520	20kg Ktn	maisgelb
75506	6kg Eimer	maisgelb

Standardfarben

	goldbraun
	vanille
	lichtgrau
	maisgelb

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 6 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,08%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 300 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 63 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Stumpfmodelle und Einzelstümpfe
- Sägemodelle für Implantatarbeiten
- Hochwertige Gegenbissmodelle
- Kronen- und Brückentechnik
- Inlay- und Onlaytechnik

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.40 min.)
- sehr gutes Fließverhalten
- standfest und thixotrop
- höchst kantenstabil
- besondere Oberflächenglätte
- alginatresistent