

BonTop®

kunststoffveredelter Stumpfgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
16920	20kg Ktn	goldbraun
16906	6kg Eimer	goldbraun
16720	20kg Ktn	mandarin
16706	6kg Eimer	mandarin
16820	20kg Ktn	lichtgrau
16806	6kg Eimer	lichtgrau
16620	20kg Ktn	pastellgelb
16606	6kg Eimer	pastellgelb

Standardfarben

	goldbraun
	mandarin
	lichtgrau
	pastellgelb

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,06%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 320 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 63 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Stumpfmodelle und Einzelstümpfe
- Sägemodelle für Implantatarbeiten
- Kronen- und Brückentechnik
- Inlay- und Onlaytechnik

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.40 min.)
- sehr gutes Fließverhalten
- standfest und thixotrop
- höchst kantenstabil
- besondere Oberflächenglätte