


BonAlpha® 240

Präsentations-Superhartgips



Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
76231	20kg Ktn	königsblau

Standardfarben



königsblau

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100 g : 23 ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 12 min
Expansion (nach 2h)	max 0,09 %
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 240 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 55 N/mm ²

Anwendungsgebiete:

- Präsentations- und Schaumodelle
- Kronen- und Brückentechnik
- Inlay- und Onlaytechnik
- Modellgußtechnik

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.35 min.)
- sehr gute Standfestigkeit
- hohe Oberflächenglätte
- unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- höchst kantenstabil
- sehr gutes Fließverhalten